FRANÇAIS Mode d'emploi

Description

CLEARFIL AP-X PLT est un composite de restauration photopolymérisable et radio-opaque offrant un excellent mimétisme et permettant un excellent polissage. Ses propriétés physiques permettent son utilisation aussi bien en région antérieure qu'en région postérieure. La viscosité du CLEARFIL AP-X PLT lui confère une consistance de travail optimale. CLEARFIL AP-X PLT, avec un système spécial d'application, peut être rapidement et directement placé dans la cavité.
CLEARFIL AP-X PLT procurera les meilleurs résultats lorsqu'il est utilisé conjointement à l'un des systèmes CLEARFIL tel que l'adhésif CLEARFIL SE BOND, ou CLEARFIL LINER BOND 2V. Cette association constitue la garantie d'une restauration durable et non nuisible pour la pulpe présentant une excellente adhésion aux tissus dentaires, une étanchéité remarquable et une esthétique parfaite.

I. Indications

CLEARFIL AP-X PLT est indiqué pour
1. Les restaurations de classe I, II et V des (pré)molaires
2. Les restaurations de classe III, IV et V des dents antérieures
3. Les cavités cervicales ou les lésions dans lesquelles des surfaces radiculaires sont impliquées.

II. Contre-indications

Patients présentant une allergie aux monomères méthacrylates.

III. Incompatibilité

Ne pas utiliser de produits contenant de l'eugénol pour protéger la pulpe ou comme colmatage provisoire car ils ralentissent le durcissement.

IV. Précautions

1. Mesures de précaution
- Ne pas utiliser ce produit chez les patients présentant une hypersensibilité établie au monométhacrylate.
- Si n'importe quelle hypersensibilité se produit tel que de l'exanthème ou une dermatite provoquée par le contact avec le produit, arrêter l'utilisation du produit et consulter un médecin.
- De manière à éviter la présence d'une hypersensibilité provoquée par le contact avec des monomères méthacrylates, de l'acétone ou un acide, porter des gants de protection ou prendre des mesures de protection appropriées.
- Utiliser avec précaution pour éviter que le produit n'entre en contact avec la peau ou ne pénètre dans les yeux. Avant d'utiliser le produit, recouvrir les yeux du patient d'une serviette pour les protéger d'une éventuelle projection du produit.
- Si le produit entre en contact avec le corps humain, exécuter les mesures suivantes:
  <Si le produit pénètre dans les yeux>
  Laver immédiatement les yeux avec beaucoup d'eau et consulter un médecin.
  <Si le produit entre en contact avec la peau>
  Essuyer immédiatement le produit dentaire en utilisant un tampon d'ouate (ou de gaze) humecté d'alcool et laver ensuite avec beaucoup d'eau.
- Utiliser avec précaution pour éviter que le patient n'avale accidentellement le produit.
- Eviter de regarder directement le spot lumineux de durcissement lors de la polymérisation du produit.
- Mettre ce produit hors d'atteinte des enfants.

2. Précautions concernant le traitement et les manipulations
- Si c'est nécessaire, utiliser une digue de caoutchouc de manière à éviter une contamination humidifiante.
- Ne pas utiliser CLEARFIL AP-X PLT en même temps qu'avec une autre résine composite. Un mélange de matériaux risque de provoquer une modification dans les propriétés physiques, diminuant éventuellement les propriétés escomptées.
- Lorsqu'on photopolymérise le produit, noter la profondeur de la photopolymérisation selon ces Instructions pour l'utilisation.
- Si c'est nécessaire, polymériser séparément pour traiter complètement les produits.

3. Précautions pour le stockage
- Ne plus utiliser après la date de péremption. Vérifier la date d'expiration indiquée sur l'extérieur de l'emballage ou de la boîte.
- Tenir le produit éloigné d'une chaleur extrême ou d'une lumière solaire directe.
- Lorsqu'on ne l'utilise pas, CLEARFIL AP-X PLT devra être stocké à une température inférieure à 25°C.

V. Teintes et composants du système

1. Teintes

CLEARFIL AP-X PLT est disponible en 8 teintes: 6 teintes correspondant aux meilleures teintes assorties basées sur le Guide de Teintes VITA, plus 2 autres teintes pour des besoins particuliers. Choisir une teinte appropriée qui corresponde au Guide de Teintes du site de restauration. Les teintes XL et HO offrent une couleur blanche d'une translucidité élevée. La teinte HO est d'un blanc transparent et elle est appropriée pour des sites qui nécessitent une couleur blanche supplémentaire.
Teintes standard: A2, A3, A3.5, B2, B3
Teintes cervicales: A4
Teinte transparente: XL, HO

2. Contenu du kit

CLEARFIL AP-X PLT
20 embouts(0.2g/embout)
: A2, A3, A3.5, B2, B3, XL
10 embouts(0.2g/embout)
: A4, HO
NB: chacune des 8 teintes est livrable séparément.

VI. Procedure clinique

1. Choix de la teinte

Eliminez les dépôts éventuels de plaque dentaire et de tartre. Choisissez la teinte avant la pose de la digue en caoutchouc à l'aide du teintier VITA Lumin-VACUUM.

2. Préparation de la cavité

Enlever la dentine cariée grâce au du CARIES DETECTOR jour et traiter la cavité de la façon habituelle.

3. Protection de la pulpe

Il faut enduire d'hydroxyde de calcium les parties exposées ou presque exposées de la pulpe. L'emploi d'un fond de cavité n'est pas nécessaire. N'utilisez pas de produits contenant de l'eugénol pour protéger la pulpe.

4. Procédure d'adhésion

Le CLEARFIL SE BOND ou le CLEARFIL LINER BOND 2V permet une combinaison idéale avec le CLEARFIL AP-X PLT, mais il peut également être fait usage des autres systèmes adhésifs CLEARFIL. Suivre les Instructions pour l'utilisation du choix de l'agent adhésif spécifique.

5. Mise en place et photopolymérisation de CLEARFIL AP-X PLT

1) Dosage
Placer un embout préchargé (PLT) dans la seringue distributrice, selon les instructions pour l'utilisation d'un distributeur.
(Une seringue distributrice Centrix telle que CR EZ ou MARK IIIP est recommandée.)
L'embout peut être tourné pour obtenir l'angle approprié d'entrée dans la cavité.
Presser sur le distributeur avec une pression lente et constante. Une force excessive n'est pas nécessaire. Puis, retirer et jeter l'embout après utilisation.

2) Mise en place
Une mise en place par couches successives et une photopolymérisation sont fortement recommandés, particulièrement dans les cavités profondes et dans les cavités de Classe II.

3) Polymérisation
Polymériser la résine avec une unité de photopolymérisation visible dentaire. Tenir l'extrémité du guide-faisceau de la lampe aussi près que possible de la résine.

profondeur de la polymérisation (mm)

teintes	20 sec.	40 sec.
A2, A3, B2, XL, HO	2.0	2.5
A3.5, A4, B3	1.5	2.0

[REMARQUE]
L'utilisation de lampes à photopolymériser se conformant aux directives ISO/TS 10650: 1999 est recommandée. Si c'est nécessaire, s'assurer de la profondeur de polymérisation selon la méthode 7.10 de ISO 4049: 2000.

6. Finition

Finir la restauration et rétablir l'occlusion en utilisant une fine pointe diamantée montée. Polir avec des pointes en caoutchouc siliconées ou des disques à polir.

KURARAY MEDICAL INC. remplacera n'importe quel produit qui est prouvé être défectueux.
KURARAY MEDICAL INC. ne répond pas de pertes ni de dommages directs, indirects ou inhabituels découlant hors de l'emploi ou d'une utilisation non appropriée de ces produits. L'utilisateur est tenu de vérifier la convenance des produits avant leur emploi aux fins d'utilisation prévues et assumera tous les risques et obligations qui s'y rattachent.
CLEARFIL est une marque déposée de KURARAY Co., Ltd.
VITA est une marque déposée de VITA Zahnfabrik, H. RAUTER GmbH & COKG Bad Säckingen, Allemagne.

Fabriqué par
KURARAY MEDICAL INC.
1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japan
Représentant de l'Union Européenne
KURARAY EUROPE GmbH
Building F821, Hoechst Industrial Park
65926 Frankfurt am Main, Germany
Tel:+49 (0)69 305 35 840 Fax:+49 (0)69 305 35 640